



PM FOAM CARTONGESSO COMBY

Adesivo professionale monocomponente in schiuma ad aderenza veloce e presa rapida

Descrizione del prodotto

PM FOAM CARTONGESSO è un adesivo schiumoso multiuso, a indurimento rapido e presa rapida, che consente di risparmiare tempo e denaro, per l'incollaggio del cartongesso ed affini, ma risulta idoneo per prodotti di tipo lapideo e cementizio, nonché di pannelli a secco ed elementi decorativi. Resa >10 mq.

Benefici

- Adesivo in schiuma a indurimento rapido e presa rapida
- Tempo aperto variabile da 1,5 a 2,0 min.
- Risparmia tempo e denaro
- Elevata resistenza al taglio e alla trazione
- Formulazione per tutte le stagioni, da -10°C a +40°C
- Non espande dopo la correzione
- Fornisce isolamento termico con alta efficienza nel lavoro e tecnologia pulita.

Applicazione

PM FOAM CARTONGESSO è un adesivo specifico che fornisce un'eccellente adesione ad un'ampia gamma di substrati, come muri a secco, pannelli di gesso, cemento, legno e magnesio, inoltre superfici ed elementi decorativi di tipo pietroso e cementizio. PM FOAM CARTONGESSO può essere utilizzato anche per scopi isolanti e di riempimento degli spazi e giunti vari.

Istruzioni per l'uso

Temperatura consigliata del prodotto: da +5°C a +30°C
Temperatura di applicazione da -15°C a +35°C .
Tenere il contenitore con la valvola rivolta verso il basso ed inserire la pistola applicatrice con filettatura NBS al contenitore. Consigliamo una NBS PM TURBO (vedi istruzioni nella scatola della pistola). Agitare vigorosamente la bomboletta prima dell'uso almeno 20 volte. Capovolgere il contenitore e applicare la schiuma. Per regolare il flusso della schiuma, allentare la valvola sul retro dell'impugnatura. Riempire l'intercapedine per il 70%, in caso di scarsa umidità spruzzare leggermente la schiuma con acqua. La schiuma si espanderà per riempire il resto. Proteggere gli occhi, indossare guanti e indumenti protettivi.

Prima di ogni applicazione spruzzare leggermente con acqua. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Conservare il contenitore in posizione verticale tra +5°C e +25°C. Contenitore sotto pressione! Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a + 50°C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Contiene propellenti infiammabili. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Tenere lontano da fonti di ignizione. Vietato fumare. Per ulteriori informazioni consultare i Bollettini tecnici nella Knowledge Base sul nostro sito web www.pmsolutionsrl.eu

Specifiche tecniche

Temperatura di applicazione		-10°C to +35°C
Base		Polyurethane
Tempo di polimerizzazione		50-70 minutes
Peso specifico		15-20 kg/m³
Stabilità dimensionale	EN 17333-2	-5% < DS < 0%
Reazione al fuoco	DIN 4102	B3 -B-s1,d0
Tempo fuori polvere	EN 17333-3	90-150 seconds
Resistenza alla temperatura		-40°C to +90°C
Resistenza alla trazione		100-400 kPa
Conducibilità termica	EN 17333-5	30-35 mW/m.K
Resa	EN 17333-2	40 litri circa

Questi sono i valori tipici

Limitazioni

- Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, neoprene e substrati bituminosi
- Non adatto per carichi d'acqua permanenti. Non adatto per l'uso (ad es. riempimento) in cavità con umidità insufficiente.

Preparazioni e finiture superficiali

I supporti devono essere puliti ed esenti da polvere, oli e grassi. È importante inumidire leggermente i substrati prima dell'uso poiché ciò migliora l'adesione e la struttura cellulare finita della schiuma.



PM FOAM CARTONGESSO

Adesivo professionale monocomponente in schiuma ad aderenza veloce e presa rapida

Verniciabilità

Può essere verniciato o coperto con sigillante/intonaco una volta completamente indurito.

Pulizia

La schiuma fresca può essere rimossa immediatamente con PM CLEANER 150. Dopo l'indurimento la schiuma in eccesso può essere rimossa con un coltello o una spatola e la superficie della schiuma può essere rifinita.

Data di scadenza

Nella confezione originale integra tra +5°C e +25°C, durata fino a 15 mesi dalla data di produzione, conservato in luogo asciutto.

Certificazioni

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
--	--------------------------------------

Salute e Sicurezza

La scheda dati di sicurezza del prodotto deve essere letta e compresa prima utilizzo. Questi sono disponibili su richiesta e tramite i nostri siti web

Termini e condizioni di garanzia

PM Solution garantisce che il suo prodotto è conforme, entro il suo periodo di validità, a la sua specificazione.

Informazioni supplementari

Tutte le informazioni contenute in questo documento e in tutte le nostre altre pubblicazioni (comprese quelle elettroniche) si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono di proprietà (intellettuale) esclusiva di PM SOLUTION. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, mostrata a terzi, riprodotta, comunicata al pubblico o utilizzata in qualsiasi altro modo senza il consenso scritto di PM SOLUTION. Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono indicative e non esaustive. PM SOLUTION non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, dovuti a errori (editoriali), incompletezza e/o inesattezza del presente documento. Ciò include, ma non è limitato a, incompletezza e/o inesattezza dovuta a cambiamenti tecnologici o qualsiasi ricerca condotta tra la data di pubblicazione di questo documento e la data di acquisto del prodotto. PM SOLUTION si riserva il diritto di modificare il testo del presente documento. PM SOLUTION non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, dovuti all'uso dei prodotti descritti in questo documento. L'utente deve leggere e comprendere le informazioni contenute in questo documento e in altri documenti relativi ai prodotti prima di utilizzare il prodotto. L'utente è responsabile dell'esecuzione di tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso previsto. Non abbiamo alcuna influenza sul modo in cui viene applicato il prodotto e/o su eventuali circostanze relative ad eventi accaduti durante lo stoccaggio o il trasporto e pertanto non accettiamo alcuna responsabilità per danni di sorta.